



Cemenquin®
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

EMPLASTE

Mortero de albañilería en polvo listo para usarse, solo hay que agregar agua, **PegaBlock** está elaborado a base de *Cemento Portland*, arena o cargas minerales y aditivos de alta calidad, que permiten obtener una mezcla de excelente manejabilidad de mayor resistencia y adhesividad.

Presentación: 50 kg



Preparación

Solo agregue agua, **Cemenquin Emplaste** es un material ya listo, solo agregue 10 litros agua limpia por saco hasta obtener una pasta homogénea.

Usos

Cemenquin Emplaste está diseñado como un mortero para emplantar o enjarrar block o ladrillo, también puede ser utilizado para reparaciones ligeras de muros, fachadas, huecos, hoyos cuarteaduras.

Aplicación

En el medio de la construcción existe mucha experiencia sobre los sistemas de emplaste o enjarre, sin embargo a manera de ilustración enseguida nos permitimos describir un procedimiento que puede ser de utilidad para usted:

Emplaste de muro de block:

- 1 Humedezca la superficie procurando que este se encuentre limpia libre de grasa, aceite o algún otro material
- 2 Con la pasta de **Cemenquin Emplaste** utilizando una cuchara de albañil y una llana lisa aplique el material de abajo hacia arriba procurando dejar un espesor de aproximadamente 3 mm
- 3 Deje por algunos minutos orear el emplaste aplicado y finalmente flotee para dar el acabado deseado
- 4 Finalmente es necesario que Cure el emplaste, humedeciendo la superficie mínimamente de 2 a 3 veces, esta acción aumenta la resistencia y durabilidad

Emplaste sobre ladrillo:

- 1 Humedezca el muro de ladrillo, procurando que la superficie se encuentre limpia y libre de grasas, aceites y materiales
- 2 Aplique **Cemenquin Emplaste** utilizando una cuchara de albañil y una llana lisa enjarrando de abajo hacia arriba hasta lograr un espesor de 5 mm
- 3 Deje orear por algunos minutos y aplique una segunda mano de 1 milímetro
- 4 Enseguida utilizando un floteador nivele y del acabado deseado
- 5 Finalmente es necesario que cure el emplaste, humedeciendo la superficie mínimamente de 2 a 3 veces, esta acción aumenta la resistencia y durabilidad

FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo gris base cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 16°C a 40°C
Resistencia a la compresión	140 kg/cm ² promedio
Relación de agua	10 l por saco de 50 kg
Rendimiento	Block 6 m ² saco de 50 kg - Ladrillo 4.5 m ² saco de 50 kg



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com