



**Cemenquin**<sup>®</sup>  
soluciones para la construcción

CONSTRUYE MÁS, CONSTRUYE MEJOR

# QMIX-1099

Formula especial de cemento listo para usarse, solo hay que agregar agua, **Q Mix-1099** está elaborado a base de *Cemento Portland*, agregados y aditivos de alta calidad, que permiten obtener una mezcla de excelente resistencia y adhesividad, **Q Mix-1099** se recomienda como una alternativa practica y económica para reparar aquellas superficies dañadas por el uso o paso del tiempo, evita quitar o retirar el concreto viejo ya que sobre este se coloca **Q Mix-1099** dándole una apariencia nueva a esa superficie.

**Presentación: 20** kg



## Preparación

Solo mezcle 3.5 a 4 l aproximadamente de agua limpia por saco de 20 kilos de **Q Mix-1099** y el material se encontrará listo para usarse.

- 1 Utilizando una cubeta de 19 litros vierta **Q Mix-1099** y agregue agua en una proporción de 3.5 litros por saco de 20 kilos
- 2 Con un taladro de baja revoluciones y una paleta de mezclado de 12mm o 0.5 pulgadas, mezcle durante 5 minutos hasta lograr una consistencia vertible o semilíquida, si la mezcla la observa espesa, agregar agua moderadamente hasta lograr la consistencia deseada
- 3 Se puede mezclar cantidades mayores de **Q Mix-1099** utilizando una revolvedora de mortero

## Usos

**Q Mix-1099** está diseñado para ser utilizado para reparar banquetas andadores, escalones, pisos de transito ligero, patios, cocheras, áreas de albercas, bodegas, naves industriales, estacionamientos.

## Aplicación

- 1 Vierta sobre la superficie **Q Mix-1099** de una manera continua, utilizando una llana avión distribuya el cemento en toda la superficie, también puede utilizar una llana ovalada de 16" o cuchara de albañil para acomodar la mezcla sobre la superficie, procurando dejar una capa uniforme, esta puede ser de 3,6 o 9 mm (1/8, 1/4 o 3-8) según su necesidades
- 2 En condiciones normales de clima (50 grados F o 10 C) no es necesario curar el **Q Mix-1099**, el producto se auto cura, para lo cual requerirá de cuando menos 12 horas, si debe protegerlo contra congelamiento durante 24 horas. Y protegerlo contra la lluvia durante 6 horas como mínimo

## Limitaciones

- 1 No se aplique a superficies pintadas o selladas
- 2 Las grietas viejas o existentes pueden reaparecer debido al movimiento del concreto viejo

## Ventajas

- A) **Q Mix-1099**, es un producto listo para utilizarse
- B) Solo hay que agregar agua, su preparación es rápida y limpia
- C) Simplifica la reparación o renovación de superficies de concreto
- D) Evita Quitar el concreto viejo o dañado
- E) Es una mezcla de alta calidad al ser elaborado con equipo especial, supervisado por especialistas de la construcción
- F) Es un producto con excelente resistencia y durabilidad estable
- G) Ahorro en tiempos de construcción
- H) Permite el tráfico en pocas horas

## Rendimiento

m <sup>2</sup> a construir	2	10	15	25	50	
Espesor	1/8	1	5	7.5	12.5	25
	1/4	2	10	15	25	50
	3/4	5	25	37.5	62.5	125

## FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo gris, base cemento, arena y aditivos
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	16°C a 40°C
Resistencia a la compresión	300 kg/cm <sup>2</sup> promedio
Fraguado final	2 hrs
Relación de agua	3.5 a 4 l por saco



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

**Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.**

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com