



**Cemenquin**<sup>®</sup>  
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

# STUCCO GRIS

Revestimiento pre-mezclado ideal para dar un acabado texturizado a muros en exteriores o interiores, su rico contenido de cemento gris, arena, y agregados químicos, dosificado tecnológicamente, aseguran su uniformidad y calidad, facilitando un acabado durable y estético.

**Presentación: 40 kg**



## Preparación

Es muy importante tomar en consideración las condiciones ambientales, y la proporción y calidad del agua son factores que aseguran la calidad de nuestra instalación.

Se recomienda que la temperatura ambiental se mantenga entre los 4 a 40 °C (40° y 100 °F), es conveniente proteger la instalación las 24 horas siguientes mediante un procedimiento adecuado de curado a condiciones ambientales extremas.

Otro factor importante al momento de mezclar el polvo de **Stucco Gris Cemenquin** es la utilización de agua limpia, usando aproximadamente entre 12 y 14 litros por saco de 40 kg, dependiendo de la manejabilidad y el acabado deseado. En caso de agregar Se recomienda utilizar la misma cantidad de agua en cada una de las batidas para obtener textura uniforme.

## Método de empleo

Es importante para un mejor resultado que el muro base donde se colocará la textura mantenga las siguientes condiciones

**A)** El muro base deberá estar libre de polvo y eflorescencias salinas, así como libre de aceite, cal o cualquier material que impida una correcta adherencia. Asimismo la superficie debe estar en buenas condiciones estructurales

**B)** Deberá tener un emplaste mínimo de 3 mm. nivelado y a plomo, así mismo deberá estar completamente fraguado y limpio de pinturas, selladores, papel tapiz u otros adhesivos

**C)** Si la superficie presenta eflorescencias deberá cepillarse y limpiarse. Si tiene pintura o restos de algún otro material se deberá rasgar o picar la superficie para lograr un buen contacto en la instalación con el muro.

**D)** Cualquier aspereza en la superficie deberá corregirse antes de la aplicación del material

La superficie debe absorber agua de manera uniforme y debe humedecerse ligeramente previo a la aplicación de este producto.

## Aplicación

Reuniendo el muro base los requisitos expuestos anteriormente, se procederá a la aplicación, misma que podrá ser manual con una llana, tirolera o máquina.

- 1** Cubrir espacios completos en la primera mano de aplicación, procurando dejar el espesor deseado
- 2** Dejar secar la textura lo suficiente para no tener variaciones
- 3** Aplique una segunda mano, cuidando y detallando el espesor, así como la textura deseada
- 4** Se recomienda curar la textura aplicando humedad uniforme y suficiente, cuando menos 24 horas cuando se presenten condiciones climatológicas extremas como viento, calor o brisa
- 5** En caso de incorporar Color para **Stucco** asegurarse que el mezclado sea homogéneo para evitar diferencias en los tonos finales. Misma atención deberá ponerse al momento de trabajar y de curar para evitar exceso de agua que modifique los tonos

## FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo gris base cemento
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	de 4°C a 40°C
Tiempo de secado inicial	20 min. promedio
Resistencia a la compresión	140 kg/cm <sup>2</sup> promedio
Relación de agua	12 a 14 l por saco de 40 kg
Fraguado final	24 hrs
Rendimiento	8 a 12 m <sup>2</sup> por saco de 40 kg según acabado



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

**Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.**

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com